

**ГОСТ Р 50328.1—92
(ИСО 7153 /1—88)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУМЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ**

ЧАСТЬ 1

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Издание официальное

БЗ 3—92, 324

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ИНСТРУМЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ****ГОСТ Р****Часть 1. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ****50328.1—92**Surgical instruments. Metallic
materials. Part 1. Stainless steel**(ИСО 7153/1—88)**

ОКП 94 3000

Дата введения 01.01.94**1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на нержавеющие стали, применяемые для изготовления хирургических и стоматологических инструментов, а также специальных инструментов для ортопедической хирургии.

Примечание. При выборе марки стали, формы, размеров и состояния поставки инструментов необходимо принимать во внимание такие факторы, как конструкция инструмента и производственные возможности изготовителя, не предусмотренные настоящим стандартом.

Настоящий стандарт не исключает возможность использования сталей других марок при изготовлении инструментов, таких, например, как углеродистых сталей для режущих инструментов.

Требования разд. 4 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования являются рекомендуемыми.

Соответствие марок сталей, установленных в стандарте, маркам сталей, применяемым в народном хозяйстве, приведены в приложении.

2. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нижеперечисленные стандарты, на которые имеются ссылки в тексте данного стандарта, обязательны для использования.

ИСО 683/13 «Сталь термообработанная. Легированная и быстрорежущая. Часть 13. Сталь ковкая нержавеющая»*.

ИСО 4957 «Инструментальные стали»*.

* См. информационные данные

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

3. ПОДБОР МАРОК СТАЛЕЙ

Примеры использования сталей для изготовления инструментов различного назначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Буквенное обозначение марки стали (см. табл. 2)	Режущие инструменты	Предпочтительно применяемые для не режущих инструментов	Присоединительные части и другие принадлежности
А		Пинцеты для удаления тканей; хирургические пинцеты; ретракторы; зонды; пинцеты-щипцы; стоматологические (малые)	Оси; цельные ручки, направляющие штифты; винты; гайки
В	Костные кусачки; кусачки; кондотомы; долота и долота желобчатые; костные кюретки; ножницы с пластинами из твердого сплава	Зажимы; зажимы с изогнутыми ручками; щипцы для разделения; ретракторы; зонды; стоматологические щипцы для удаления зубов. Зонды стоматологические, корневые элеваторы, каналонаполнители, стоматологические щипцы пинцеты маленькие	Пружины; цельные ручки; винты; гайки
С	Костные кусачки; ножницы; инструменты для снятия зубного камня; стоматологические кюретки; стоматологические долота	Лабораторные и ортопедические щипцы; зонды стоматологические; пинцеты-щипцы стоматологические (малые); стоматологические щипцы для удаления зубов; корневые элеваторы; каналонаполнители	

Продолжение табл. 1

Буквенное обозначение марки стали (см. табл. 2)	Режущие инструменты	Предпочтительно применяемые для режущих инструментов	Присоединительные части и другие принадлежности
D	Ножницы; костные кусачки; режущие костные щипцы; конхотомы; скальпели, ножи, долота и долота желобоватые; костные кюретки; кусачки для проволоки; инструменты для снятия зубного камня; стоматологические кюретки; стоматологические долота	Корневые элеваторы; зонды стоматологические; канало-наполнители	
E	Скальпели		
F	Скальпели		
G	Скальпели, долота и долота желобоватые; ножницы большие		
H	Ножницы; костные кусачки; конхотомы; долота и долота желобоватые; костные кюретки; кусачки для проволоки		
I	Ножницы, костные кусачки, конхотомы; скальпели; ножи; долота и долота желобоватые; костные кюретки; кусачки для проволоки		

Продолжение табл. 1

Буквенное обозначение марки стали (см. табл. 2)	Режущие инструменты	Предпочтительно применяемые для режущих инструментов	Присоединительные части и другие принадлежности
К	Долота и долота желобчатые; костные кюретки		
Л			Цельная ручка; направляющие штифты, ось, винты, гайки
М		Ретракторы, ванночка для оттисков	Полые ручки; направляющие штифты, заклепки, винты
Н	Долота; костные кюретки	Зонды	Цельные ручки; направляющие штифты; заклепки; ось; винты; гайки
О		Зонды стоматологические	Пружины; гайки; заклепки
Р			Винты; заклепка
Р	Инструменты для снятия зубного камня; долота, стоматологические кюретки	Каналонаполнители; зонды стоматологические; лабораторные и ортодонтические щипцы	

4. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Химический состав сталей должен соответствовать указанному в табл. 2.

Химический состав сталей, предусмотренный в ИСО 683/13 и ИСО 4957, дан только для информации.

Таблица 2

Марка стали		Химический состав, %										Другие элементы		
		Класс	Углерод C	Кремний Si	Марганец Mn	Фосфор P	Сера S	Хром Cr	Молибден Mo	Никель Ni	Нитроген N			
по ИСО 4957	по ИСО 6833													
A	—	3	0,09 до 0,15	1,0	1,0	0,040	0,030 макс	11,5 до 13,5	—	1,0 макс	—	—	—	—
B	27	4	0,16 до 0,25	1,0	1,0	0,040	0,030 макс	12,0 до 14,0	—	1,0 макс	—	—	—	—
C	28	5	0,26 до 0,35	1,0	1,0	0,040	0,030 макс	12,0 до 14,0	—	1,0 макс	—	—	—	—
D	—	—	0,42 до 0,50	1,0	1,0	0,040	0,030 макс	12,5 до 14,5	—	1,0 макс	—	—	—	—
E	—	—	0,47 до 0,57	0,50	1,0	0,030	0,025 макс	13,7 до 15,2	—	0,50 макс	—	—	—	—
F	—	—	0,60 до 0,70	0,50	1,0	0,030	0,025 макс	12,0 до 13,5	—	0,50 макс	—	—	—	—
G	—	—	0,65 до 0,75	1,0	1,0	0,040	0,030 макс	12,0 до 14,0	0,50	1,0 макс	—	—	—	—
H	—	—	0,35 до 0,40	1,0	1,0	0,045	0,030 макс	14,0 до 15,0	0,40 до 0,60	—	—	—	—	V: 0,10 до 0,15
I	—	—	0,12 до 0,30	1,0	1,0	0,045	0,030 макс	12,0 до 15,0	0,45 до 0,90	—	—	—	—	V: 0,10 до 0,15
K	30	—	0,30 до 0,43	1,0	1,0	0,030	0,030 макс	15,0 до 17,0	1,0 до 1,5	1,0 макс	—	—	—	—
R	—	—	0,85 до 0,95	1,0	1,0	0,045	0,030 макс	17,0 до 19,0	0,9 до 1,3	—	—	—	—	V: 0,07 до 0,12

Мартенситные стали

Продолжение табл. 2

Марки стали		Химический состав, %									
		Углерод С	Кремний Si	Марганец Mn	Фосфор Р	Сера S	Хром Cr	Молибден Mo	Никель Ni	Другие элементы	
Класс											
по ИСО 4807	по ИСО 6831/3										
Ферритные стали											
1	—	8a	0,08 max	1,0	1,5	0,060	0,15 до 0,35	16,0 до 18,0	0,10 max	1,0 max	—
Аустенитные стали											
M	—	11	0,07 max	1,0	2,0	0,045	0,030 max	17,0 до 19,0	—	8,0 до 11,0	—
X	—	17	0,12 max	1,0	2,0	0,060	0,15 до 0,35	17,0 до 19,0	—	8,0 до 10,0	—
O	—	14	0,15 max	1,0	2,0	0,045	0,030 max	16,0 до 18,0	—	6,0 до 8,0	—
P	—	20	0,07 max	1,0	2,0	0,045	0,030 max	16,5 до 18,5	2,0 до 2,5	10,5 до 13,5	—

1. Не допускается вводить в сталь легирующие элементы, не предусмотренные в табл. 2 без согласования с заказчиком за исключением случаев применения их для завершения процесса плавки. Не допускается попадание из сырая или другого шихтового материала элементов, влияющих на закаливаемость, механические свойства и применимость.

2. Буквенное обозначение марок стали применяется в настоящем стандарте только для ссылок в табл. 1 и 2.

3. Номера марок преавстриальны и могут быть изменены при публикации соответствующего международного стандарта.

4. Изготовитель может добавлять молибден до 0,7 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ
СправочноеТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МАРОК СТАЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
В СТАНДАРТЕ, МАРКАМ СТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫМ
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНЫ

Таблица 3

Буквенное обозначе- ние марок сталей	Ассортимент сталей для народного хозяйства		Степень соответствия химического состава сталей страны стандарту ИСО 7153.1—88. Возможность применения отечественной промышленностью
	Марка сталей	ГОСТ, ТУ	
A	12X13	ГОСТ 5632 72	Соответствие полное, приме- нение возможно
B	20X13	То же	То же
C	30X13	»	»
D	45X14	»	»
E	—	—	—
F	65X13	ТУ 14—1—4105— —86	Соответствие полное (верхний предел по хрому больше — 14 %); применение возможно
G	—	—	—
H	—	—	—
I	50X14МФ	ТУ 14—1—3909—	Соответствие полное (верхний предел по молибдену — 0,8 %). применение возможно
K	—	—	—
R	90X18МФ	ТУ 14—1—4628— —89	Соответствие полное, приме- нение возможно
L	—	—	—
M	12X18H9	ГОСТ 5632—72	Соответствие полное (верхний предел по углероду — 0,12 %); применение возможно (до созда- ния новой стали)
N	—	—	—
O	—	—	—
P	—	—	—

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 14 «Медицинские инструменты»

РАЗРАБОТЧИКИ

Х. С. Менекеев (руководитель темы); Е. С. Зеленев, канд. техн. наук; Р. Н. Феофилов; Г. А. Шейнина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 07.10.92 № 1324

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 7153/1—88 «Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1998 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение отечественного ИТД, на который дана ссылка	Обозначение соответствующего международного стандарта	Номер раздела, приложения
—	ИСО 683/13—86*	2; 4
—	ИСО 4957—80*	2; 4
ГОСТ 5632—72	—	Приложение

* До прямого применения данного документа в качестве государственного он может быть приобретен в фонде ИИТД ВНИИКИ.

Редактор *В. М. Смирнова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 27.09.92 Подп. в печ. 11.12.92 Усл. печ.л. 0,625 Усл. кр.-отт. 0,625 Уч.-изд. л. 0,51 Тир. 218 экз.

Ордона «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопроектный пер., 3
Тип. «Московская печатня», Москва, Лядин пер., б. Зак. 1619